

<b>Test</b>	<b>Charakteristika</b>	<b>Testovacie metódy</b>
Emisie formaldehydu	< 0.05 ppm	EN 717-1
Povrchova odolnosť	Stupeň 5, bez viditeľných povrchových zmien	EN 438-2, 15
Odolnosť voči svetlu	≥ Level 6 Blue Wool Scale ≥ Level 4 Grey Scale	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Odolnosť voči cigaretovému popolu	Stupeň 4, bez viditeľných povrchových zmien	EN 438-2, 18
Odolnosť voči požiaru	Slabá možnosť zapálenia, najmenej Cfl-s1	EN 13501-1
Výškový rozdiel medzi panelmi	Priemer: ≤ 0.10 mm max: ≤ 0.15 mm	EN 13329
Ohybová rovnosť (zakrivenie)	≤ 0.3 mm/m	EN 13329
Škáry medzi panelmi	Priemer: ≤ 0.15 mm max: ≤ 0.20 mm	EN 13329
Tlakový test	< 0.01 mm - bez viditeľných zmien, vtlačenie pri teste vodorovným oceľovým cylindrom s 11,3 mm priemerom	EN 433

<b>Sila</b>	<b>Tepelná vodivosť (W / (m × K))</b>	<b>Koeficient prestupnosti tepla ((m<sup>2</sup> × K) / W)</b>
12	0.14	0.09