

Univerzálne lepidlo Murexin X-Bond MS-K 88



- > na lepenie rôznych materiálov
- > na takmer všetky podklady
- > vhodné pre interiéru aj exteriéru
- > pre drevenú dlažbu a palubovky
- > tlmí kročajový hluk

Popis produktu

Vysoko kvalitné, jednozložkové, dlhodobu pružné, univerzálne lepidlo na báze MS-technológie. Lepidlo neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, silikóny. Univerzálne použiteľné lepidlo so silnou príľnavosťou a izolačnými vlastnosťami pre nasiakavé a hladké nenasiakavé plochy. Vhodné pre použitie v interiéri aj v exteriéri:

- ako stavebné lepidlo pre tepelno-izolačné materiály ako polystyrén, minerálna vlna na betón, sklo, tehlu a kov;
- na lepenie keramiky, obkladačiek a dlaždíc, kameňa, zrkadiel, dreva a parkiet na rôzne podklady;
- na vzájomné lepenie rôznych materiálov ako kovu, betónu, kameňa atď. a rôznych iných materiálov (odporúča sa vykonať skúšku lepenia).
- ako lepidlo s hydor-izolačnými vlastnosťami pre lepenie parkiet na cementové potery so zvyškovou vlhkosťou maximálne 4,0 % (CM-hodnota). V takom prípade musí byť lepidlo nanosené na celú plochu v súvislej vrstve s hrúbkou cca 1-2 mm.
- oblasti ďalšieho využitia sú nasledovné: montáž/lepenie/izolovanie vetracích a klimatizačných zariadení, sendvičových konštrukcií, zvukovo-izolačných materiálov, ľahkých stavebných konštrukcií, atď.

Nie je vhodné na bitúmenové podklady alebo polypropylén.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
15 KG / KE		33

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Ozubená stierka B3, B5, B11/PK, B17 alebo murárska zubová stierka. Náradie ihneď po použití očistite vlhčenými útierkami.

Spracovať:

Lepidlo naneste rovnomerne, vhodnou ozubenou stierkou na podklad. Veľkosť ozubenia je závislá od druhu lepeného materiálu a podkladu. Doba na položenie lepeného materiálu do lepidla je cca 30-45 min. Lepený prvok ukladajte do lôžka mierne posuvným pohybom, ľahko poklepte tak, aby bola rubová strana celoplošne pokrytá lepidlom.

Pochôdzne po cca 12 hod. (vytvrdnutie: 3mm za cca 24 hod.). Brúsenie parkiet je možné až po cca 36 hod. Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje.

Ak použijete neznáme druhy lepeného materiálu odporúčame urobiť skúšobné lepenie.

Zašpinenie povrchu parkiet lepidlom je možné za čerstva odstrániť vlhčenými útierkami, ak lepidlo vytuhne, je možné ho odstrániť iba mechanicky!

Počas lepenia a vytvrdzovania musí byť teplota podkladu a teplota lepidla vyššia ako 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 35 % až 90 %.

Technické údaje

Čas vytvrdenia	3 mm / 24 hod. (20°C / 50% RVV)
doba pokládky	cca 30 - 45 min.
konečná pevnosť	po cca 48 hod.
Spotreba	cca. 0,7 - 1,5 kg/m ² podľa zvoleného ozubenia (B3, B5, B11, PK, B15) a kvality podkladu, ozubenie B17: cca 1,8 kg/m ²
čas tvorby povlaku	ako izolačia so špeciálnym ozubením X-Bond: cca 2,4 kg/m ²
tvrdosť podľa shore a	po cca 45-50 min. (pri 20°C/50% RVV)
Doba zavädnutia	cca 47 (po 28 dňoch)
Tepelná odolnosť	cca 30 - 40 min. (pri 20°C/50% RVV)
Špecifická hmotnosť:	cca -40°C až +100°C vo vytvrdnutom stave
Prídržnosť (po 30 min. zavädnutia)	1,4 g/cm ³
Prídržnosť (po tepelnom starnutí)	1,9 N/mm ²
	2,2 N/mm ²

Podklad

Vhodné podklady:

bežné minerálne podklady
Cementové potery a betónové podklady
Andyditové potery
Drevené podklady
Suché potery
Nivelačné hmoty (cementové / anhydritové)
Kov

Nevhodné na: bitúmenové podklady alebo polypropylén.

66018, Univerzálne lepidlo Murexin X-Bond MS-K 88 , platné od: 01.07.2020, Zaborský Martin, Strana 2

